

Beständigkeitstabelle / Resistance table STOPPER



Chemikalie / Media	Beständig + resistant +	bedingt beständig +/- conditionally resistant +/-
Seifenlauge / Soap suds	■	
Natronlauge / sodium hydroxide	■	
Kalilauge / potassium hydroxide	■	
Ethanol 20% / Ethanol 20%	■	
Ethanol 99,9% / Ethanol 99,9%	■	
Isopropanol / Isopropanol	■	
Ammoniak 23% / Ammoniac 23%	■	
Salpetersäure 20% / nitric acid 20%		■
Schwefelsäure 5% / sulfuric acid 5%	■	
Benzin / petrol		■
Diesel / diesel	■	
Biodiesel / bio-diesel	■	
Mineralöl 15W40 / mineral oil 15W40	■	
Motoröl 0W40 / motor oil 0W40	■	
Hydrauliköl HVL 46 / hydraulic oil HVL 46	■	
Transformatoröl / Transformer oil*	■	
Salzwasser 3-4% NaCl / sea water 3-4% NaCl	■	
Chlorwasser 0,95-1 mg/l / chlorine water 0,95-1 mg/l	■	
Chlorwasser 10 mg/l (Stoßchlorung) chlorine water 10 mg/l (shock chlorination)	■	
Natriumcarbonat / sodium carbonate	■	
Bitumen / bitumen	■	

Weitere Medien auf Anfrage / further media on request

Stand: 06-2023

* Interne Beständigkeitsprüfung über 36 Tage durchgeführt / internal resistance test performed over 36 days